

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Kruszywa naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie o nazwie handlowej: TAURONIT D**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**Kruszywo TAURONIT D 0-125 typ A K SOB**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

TAURONIT D 0-125 typ A, K, SOB może być stosowane w inżynierii komunikacyjnej:

- do nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg wymagań PN-S-06102:1997, jako kruszywo doziarniające,
- do warstw nasypów według wymagań PN-S-02205:1998, jako kruszywo doziarniające lub samodzielnie. Należy uwzględnić warunki stosowania określone w punkcie 2.3 Krajowej Oceny Technicznej,
- do robót ziemnych przy budowie nawierzchni lotniskowych po ulepszeniu spoiwami,
- do budowy podtorza w zakresie gruntu rodzimego lub nasypu, bez ulepszenia lub po ulepszeniu spoiwami.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**TAURON Wydobycie S.A., ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno**

Zakład produkcyjny: **Zakład Górniczy Sobieski, ul. Sulińskiego 2, 43-600 Jaworzno**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**Nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

- a. Polska norma wyrobu: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji:

**Nie dotyczy**

## b. Krajowa ocena techniczna :

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr IBDiM-KOT-2020/0447 wydanie 2 ważna do 12 lutego 2025r.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

**Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

**Nie dotyczy**

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Parametry		Jedn.	Uwagi:
1	Stabilność uziarnienia	Zmax	12,5÷45	%
2	Uziarnienie (mm):	175	≥95	%
		90	80÷100	
		45	47÷87	
		5,6	5÷75	
		<0,063	0÷20	
3	Gęstość objętościowa ziarn	pa	≥ 1,2 i ≤ 3,0	Mg/m <sup>3</sup>
4	Gęstość ziarn wysuszonych	prd		
5	Gęstość ziarn nasączonych i powierzchniowo osuszonych	pssd		
6	Nasiąkliwość	WA 24	< wopt	%
7	Zawartość wody	w <sub>n</sub>	≤ w <sub>opt</sub> +2	%
8	Stabilność nośności po zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 13286-2:2010 z obciążeniem:			-
	- wskaźnik nośności bezpośredni bez obciążenia	w <sub>0</sub>	≥ 10	%
	- gwarantowany wskaźnik nośności po nasączeniu	w <sub>noś</sub>	≥ 10	%
	- pęcznienie liniowe po nasączeniu	p <sub>x</sub>	≤ 1,5	%
	- maksymalna zmiana pęcznienia liniowego po nasączeniu	Δp>x	≤ 0,3	%
9	Jakość pyłów - wrażliwość na mróz - wskaźnik piaskowy	SE <sub>4</sub>	≥35	%
	do dolnych warstw nasypu		≥25	
10	Zawartość siarki pirytowej	SP	≤ 3,0	%
11	Siarczany rozpuszczalne w wodzie	SS	≤ 1,3	%
12	Zanieczyszczenia: - składniki metaliczne	dM	≤ 0,5	%
	- składniki drewnopodobne i organiczne	dO	≤ 0,1	%
	- strata prażenia w temp. 480°C	dLOI	≤ 22	%
13	Wartości zanieczyszczeń w wyciągu wodnym			-
	A) Nieorganicznych:	chlorki	≤ 1000,0	mg/dm <sup>3</sup>

		siarczany	≤ 500,0		
		sód	≤ 800,0		
		potas	≤ 80,0		
	B) Nieorganicznych niebezpiecznych	cynk	≤ 2,0		
		kadm	≤ 0,2		
		miedź	≤ 0,5		
		nikiel	≤ 0,5		
		ołów	≤ 0,5		
		chrom ogólny	≤ 0,5		
		cyjanki wolne	≤ 0,1		
		siarczki	≤ 0,2		
		C) Innych:	Odczyn pH		5,0 ÷ 13,0

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Krzysztof Paw - Kierownik Zakładowej Kontroli Produkcji Kruszyw

Jaworzno, 24.01.2022 r.

.....  
( data i miejsce wystawienia )

Kierownik  
Zakładowej Kontroli Produkcji Kruszyw  
w TAURON Włódzkie S.A.

Krzysztof Paw

.....  
( Podpis )